

▶ **LIMPIADOR E INHIBIDOR DE CORROSION**
▶ **SOLVENTE EVAPORATIVO LIBRE DE RESIDUOS**

DESCRIPCION:

Diseñado para tareas de limpieza y mantenimiento donde se requieren superficies limpias y libres de residuos con protección contra corrosión y humedad.

PROPIEDADES:

Posee excelentes propiedades de desengrasante además no deja residuos sobre la superficie, además presenta un alto % de volátiles.

Se recomienda en tareas de limpieza y protección en piezas de acero y partes mecánicas.

INSTRUCCIONES

Inmersión: Sumerja las piezas en una cubeta con **Solveclean 1084** por espacio de unos minutos. Secar con aire a presión o al ambiente.

Aspersión: se recomienda para piezas de mayor tamaño que se encuentran estacionarios. Rocíe **Solveclean 1084** sobre las piezas hasta que se expulsan las partículas de grasa, mugre y aceite. Secar con aire comprimido de 20 a 30 lbs de presión, finalmente relubrique toda pieza que lo requiera. También pueden utilizarse brocha o cepillo para aplicación manual.

APLICACIONES:

Se recomienda para motores eléctricos, mecánicos, tableros de control, etc.; en la industria manufacturera, eléctrica, automotriz, papelería, en la aviación, etc...

VENTAJAS:

- No contiene solventes clorados
- Elimina residuos de grasa, aceite y mugre con facilidad.
- Excelente protección contra la oxidación y corrosión

ESPECIFICACIONES

Aspecto	Líquido
Densidad	0.810±0.02 gr/ml
Olor	Característico
Color	Lig. ámbar
Flash Point(ASTM D-92)	55°C±3°C
Cámara Salina (ASTMB117)	27 hrs.

PRECAUCIONES

No se deje al alcance de los niños, usar guantes de hule, en caso de contacto con la piel, ojos y ropa lavar con abundante agua. En caso de ingestión llamar al médico



Equipo de protección



Revisión: SEPT. 25

CÓDIGO: 1084

La información citada en esta hoja técnica se ha basado en una investigación minuciosa a través de pruebas de nuestro Laboratorio, mismo que se considera aceptable; sin embargo, como la aplicación del producto no está bajo la supervisión de IQSSA, no se da ninguna garantía del producto ni de los resultados por el mal uso, ni accidentes que resulten por mezclas con otros materiales no compatibles.

